

ANYAGSZÁM EN-JS1060

EN-JS1060

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 32 szabványos megnevezés 21 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 32 21 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	–
GOST 7293-85	–	–	–	192–277

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

32 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Európa	3	Spanyolország	1
EN-GJS-600-3	A minőség saját neve din-en	FGE60-2	une
GGG-60	A minőség saját neve din-en	Nemzetközi	1
Grade 600/3	A minőség saját neve din-en	600-3	iso
Egyesült Királyság	3	Kína	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs	Svédország	1
SNG 600	bs	07 32-03	ss
Egyesült Államok	2	Csehország	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae	Latin-Amerika	1
Franciaország	2	FMNP65003	copant
FGS 600-3	afnor	Magyarország	1
FGS600-2	afnor	GoV60	msz
Japán	2	Ausztrália / Új-Zéland	1
FCD60	jis	600-3	as-nzs
FCD600	jis	Bulgária	1
Oroszország / FÁK	2	600-2	bds
VCH60	gost	Belgium	1
B460	gost	FNG60-2	nbn
Olaszország	2	Hollandia	1
GS600-2	uni	GN60	nen
GS600-3	uni	Finnország	1
Lengyelország	2	GRP600	sfs
Zs60003	pn		
ZS6002	pn		
Ausztria	2		
GGG600	onorm		
SG60	onorm		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-JS1060

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

EN-JS1060

KIADVA

2026. aug. 27.