

ANYAGSZÁM EN-JS1073

EN-JS1073

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 31 szabványos megnevezés 18 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 31 18 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámmal nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

31 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Franciaország	5	Egyesült Királyság	2
400/17	afnor	420-12	bs
FCS 400-12	afnor	SNG 420	bs
FGS370-17	afnor	Nemzetközi	2
FGS400-12	afnor	400-12	iso
FGS400-15	afnor	400-15	iso
Európa	2	Japán	2
EN-GJS-400-15C A minőség saját neve	din-en	FCD40	jis
GGG-40 A minőség saját neve	din-en	FCD400	jis

Kína	2	Spanyolország	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb		
Oroszország / FÁK	2	Csehország	1
VCH40	gost	422304	csn
B440	gost	Lengyelország	1
Olaszország	2	Zs40015	pn
GS 370-17	uni	Bulgária	1
GS400-12	uni	380-17	bds
Svédország	2	Ausztria	1
07 17-02	ss	SG38	onorm
0717-00	ss		
Ausztrália / Új-Zéland	2	Belgium	1
0717-02	as-nzs	FNG38-17	nbn
300-17	as-nzs	Finnország	1
Egyesült Államok	1	GRP400	sfs
60-40-18	aisi-sae		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-JS1073

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JS1073	2026. aug. 27.