

ANYAGSZÁM 1.0332 · 1.0. OSZTÁLY

# A 1011CS Type B

## Anyagszám 1.0332

szerepel DD 11 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 42 szabványos megnevezés 16 régióból.

|                                          |                                               |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>42</b> 16 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>5</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 99.2 %
- Mn — 0.6 %
- C — 0.1 %
- P — 0.1 %
- Nyomelemek és szennyezők — 0.1 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Si, Ni, Cr, Mo.

### Mechanikai tulajdonságok

10 érték 3 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | A80<br>% · Lo = 80 mm | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1–2             | 170–360                  | –                     | –                      |

| ÁLLAPOT · MÉRET | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | A80<br>% · Lo = 80 mm | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 – 1.5         | –                        | 22                    | –                      |
| 1.5 – 2         | –                        | 23                    | –                      |
| 2 – 11          | 170–340                  | –                     | –                      |
| 2 – 3           | –                        | 24                    | –                      |
| 3 – 11          | –                        | –                     | 28                     |

| ÁLLAPOT · MÉRET        | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|------------------------|-------------------------|--------|
| Plate/Sheet Hot-rolled | 270                     | 30–39  |

| ÁLLAPOT · MÉRET | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|-----------------|-------------------------|--------|
| Plate/Sheet     | 270                     | 30–39  |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

42 megnevezés · 4 azonosként igazolva

|                    |                              |                   |                                |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Egyesült Államok   | 12                           | Európa            | 3                              |
| 1015               | aisi-sae                     | CS                | din-en                         |
| 1017               | aisi-sae                     | DD 11             | A minőség saját neve<br>din-en |
| A366               | aisi-sae                     | StW 22            | A minőség saját neve<br>din-en |
| A621               | aisi-sae                     | Oroszország / FÁK | 3                              |
| A621CQ             | aisi-sae                     | 15kp              | gost                           |
| CS                 | aisi-sae                     | 15κп              | gost                           |
| G10080             | aisi-sae                     | ст.15κп           | gost                           |
| G10150             | aisi-sae                     | Franciaország     | 2                              |
| G10170             | aisi-sae                     | 1 C               | afnor                          |
| M1015              | aisi-sae                     | DD11              | afnor                          |
| M1017              | aisi-sae                     | Spanyolország     | 2                              |
| A 1011CS Type B    | A minőség saját neve<br>astm | AP11              | une                            |
| Egyesült Királyság | 4                            | DD11              | une                            |
| 1449-4HR           | bs                           | Japán             | 2                              |
| 14HR               | bs                           | PHD               | jis                            |
| DD11               | bs                           | SPHD              | jis                            |
| HR3                | bs                           |                   |                                |

|                        |        |             |                        |
|------------------------|--------|-------------|------------------------|
| Csehország             | 2      | Ausztria    | 2                      |
| 11320                  | csn    | St12F       | onorm                  |
| 11331                  | csn    | St22F       | onorm                  |
| Lengyelország          | 2      | Nemzetközi  | 1                      |
| 08J                    | pn     | HR2         | iso                    |
| 15X                    | pn     | Kína        | 1                      |
| Ausztrália / Új-Zéland | 2      | 15F         | gb                     |
| CA1                    | as-nzs | Olaszország | 1                      |
| HA1                    | as-nzs | FeP11       | uni                    |
| Bulgária               | 2      | Dél-Korea   | 1                      |
| 15kp                   | bds    | SPHD        | A minőség saját neveks |
| DD11                   | bds    |             |                        |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: A 1011CS Type B

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

|                   |                                |           |                |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA         |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.0332    | 2026. aug. 27. |