

ANYAGSZÁM 1.4439 · 1.4. OSZTÁLY

A 182 Grade F48

Anyagszám 1.4439

szerepel X2CrNiMoN17-13-5 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 14 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 8.02 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 14 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 61.2 %
- Cr — 17.5 %
- Ni — 13.5 %
- Mo — 4.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.3 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi

ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 2 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	250
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	200

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.02	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

14 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	6	Csehország	2
S31726 A minőség saját neve	uns	17350	csn
316LMN	aisi-sae	17381VN	csn
317 LN	aisi-sae	Franciaország	1
317LMN A minőség saját neve	aisi-sae	Z3 CND 18-14-05 Az	afnor
S31726	aisi-sae	Spanyolország	1
A 182 Grade F48	astm	F.3544	une
Európa	2	Japán	1
1.4439	din-en	SUS 317	jis
X2CrNiMoN17-13-5 A minőség saját neve	din-en	Svédország	1
		23 67	ss

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: A 182 Grade F48
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4439	2026. szept. 8.