

ANYAGSZÁM 1.4501 · 1.4. OSZTÁLY

A182 F55

Anyagszám 1.4501

szerepel X2CrNiMoCuWN25-7-4 néven is


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 36 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 7.9 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 36 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 12 nyilvántartva
---	--	--


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben való nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becslünk átalakulási hőmérsékletet.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 2 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	290
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	310

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.9	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

36 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	26	S32760	astm
S32750	A minőség saját neveuns	S39275	astm
S32760	A minőség saját neveuns	S39276	astm
S32750	aisi-sae	Oroszország / FÁK	
S32760	aisi-sae	02Ch25N7M3	gost
2507	astm	02Ch25N7M4	gost
25Cr-7Ni-Mo-N	astm	02X25H7M3	gost
A 781 Grade 6A	astm	02X25H7M4	gost
A182	astm	Franciaország	
A182 F55	astm	Z3CND25.06Az	afnor
A240	astm	Z3CNDU25-06AZ	afnor
A276	astm	Európa	
A276 F55	astm	X2CrNiMoCuWN25-7-4	A minőség saját nevedin-en
A314	astm	Nemzetközi	
A473	astm	CrNiMo25-7-4	iso
A479	astm	Olaszország	
A479 F55	astm	329S	uni
A790	astm	Csehország	
A815	astm	42 2942	csn
CD3MWCuN	astm		
F53	astm		
F55	astm		
J93380	astm		
S32750	astm		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: A182 F55
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4501	2026. szept. 2.