

ANYAGSZÁM 2.4858 · 2.4. OSZTÁLY

B 755

Anyagszám 2.4858

szerepel NiCr21Mo néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 18 szabványos megnevezés 4 régióból.

SÚRÚSÉG 8.14 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 18 4 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 14 nyilvántartva
------------------------------	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 27.6 %
- Ni — 42 %
- Cr — 21.5 %
- Mo — 3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 5.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmusos, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.14	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

18 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	15	Európa	1		
N08825	A minőség saját neve	uns	NiCr21Mo	A minőség saját neve	din-en
N08826	A minőség saját neve	uns			
B 423	astm	Egyesült Királyság	1		
B 424	astm	3072-76	bs		
B 425	astm				
B 564	astm	Franciaország	1		
B 705	astm	NC 21 FeDU	afnor		
B 751	astm				
B 755	astm				
B 829	astm				
B 906	astm				
B163	astm				
B366	astm				
B704	astm				
B775	astm				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: B 755
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	2.4858	2026. szept. 8.