

ANYAGSZÁM 1.4532 · 1.4. OSZTÁLY

# PH15-7Mo

## Anyagszám 1.4532

szerepel X 7 CrNiMoAl 15 7 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 10 szabványos megnevezés 4 régióból.

|                                          |                                              |                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>10</b> 4 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>10</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 72.2 %
- Cr — 15 %
- Ni — 7.2 %
- Mo — 2.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetétel)

ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------|-------|--------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm³        |

Megnevezések az egyes szabványokban

10 megnevezés · 4 azonosként igazolva

|                  |                      |          |                                   |                      |        |
|------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Egyesült Államok |                      | 5        | Európa                            |                      | 2      |
| S15700           | A minőség saját neve | uns      | X 7 CrNiMoAl 15 7                 | A minőség saját neve | din-en |
| 632              | A minőség saját neve | aisi-sae | X8CrNiMoAl15-7-2                  | A minőség saját neve | din-en |
| 15-7PH           |                      | astm     | Franciaország                     |                      | 2      |
| A693 Grade 632   |                      | astm     | Z10CND15-07                       |                      | afnor  |
| PH15-7Mo         |                      | astm     | Z9CND15-07                        |                      | afnor  |
|                  |                      |          | Egyesült Államok / Légi- és űrpar |                      | 1      |
|                  |                      |          | 5520                              |                      | ams    |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: PH15-7Mo

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.4532

KIADVA

2026. szept. 8.