

ANYAGSZÁM 1.1645 · 1.1. OSZTÁLY

U10

Anyagszám 1.1645

szerepel C105W2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 45 szabványos megnevezés 18 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 45 18 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.5 %
- C — 1.1 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

45 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Egyesült Államok7		Bulgária3	
T72301	uns	U10	bds
G51320	aisi-sae	U11	bds
T72301	aisi-sae	U12	bds
W 1	aisi-sae	Spanyolország2	
W1-9	aisi-sae	C102	une
W110	aisi-sae	F.5117C102	une
W110Extra	aisi-sae	Japán2	
Franciaország4		SK3	jis
C105E2U	afnor	SK4	jis
C120E3U	afnor	Kína2	
Y1-90	afnor	T10	gb
Y2105	afnor	T11	gb
Lengyelország4		Magyarország2	
N10	pn	S101	msz
N10E	pn	S102	msz
N11	pn	Ausztria2	
N11E	pn	BOHLERK990	onorm
Egyesült Királyság3		K990	onorm
1645	bs	Európa1	
BW1A	bs	C105W2	A minőség saját neve din-en
BW1B	bs	Olaszország1	
Nemzetközi3		C100KU	uni
C105U	iso	Svédország1	
CT105	iso	1880	ss
TC105	iso	Románia1	
Oroszország / FÁK3		OSC10	stas
U10	gost	Dél-Korea1	
U10A	gost	STC3	ks
Y10	gost		
Csehország3			
19 192 PH	csn		
19191	csn		
19192	csn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: U10
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1645	2026. szept. 8.