

ANYAGSZÁM 1.2060 · 1.2. OSZTÁLY

2080

Anyagszám 1.2060

szerepel 105Cr5 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 27 szabványos megnevezés 16 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 27 16 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97 %
- Cr — 1.4 %
- C — 1.1 %
- Si — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.3 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

27 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Spanyolország		4	Ausztria		2
F.5212	une		BOHLERK100		onorm
X120Cr12	une		K100		onorm
X210CM2	une		Európa		1
X210Cr12	une		105Cr5	A minőség saját neve	din-en
Egyesült Államok		3	Japán		1
D3	aisi-sae		SKD1		jis
T30403	aisi-sae		Kína		1
T30404	aisi-sae		Cr12		gb
Franciaország		3	Olaszország		1
X200CM2	afnor		X205Cr12KU		uni
X200Cr12	afnor		Svédország		1
Z200C12	afnor		2312		ss
Egyesült Királyság		2	Csehország		1
2080	bs		19436		csn
BD3	bs		Lengyelország		1
Oroszország / FÁK		2	NC11		pn
KH12	gost		Románia		1
X12	gost		205Cr115		stas
Bulgária		2	Dél-Korea		1
Ch12	bds		STD1		ks
X210Cr12	bds				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 2080

Arajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása