

ANYAGSZÁM 1.0436 · 1.0. OSZTÁLY

223-460

Anyagszám 1.0436

szerepel P305GH néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 38 szabványos megnevezés 14 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 38 14 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 12 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.1 %
- Mn — 1.3 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.9 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 808 °C	BECSÜLT AE1 712 °C	BECSÜLT ACM 436 °C	BECSÜLT BS 551 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

38 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok10		Franciaország2	
K02007	A minőség saját neveuns	A48AP	afnor
K02403	A minőség saját neveuns	A48FP	afnor
K03006	A minőség saját neveuns	Oroszország / FÁK2	
K12447	uns		
K02100	aisi-sae	18k	gost
K02704	aisi-sae	18K	gost
K02707	aisi-sae	Lengyelország2	
K02800	aisi-sae		
K03006	aisi-sae	K18	pn
X46	aisi-sae	St44K	pn
Egyesült Királyság4		Magyarország2	
151-430	bs	A45.47	msz
161-430	bs	KL3	msz
223-460	bs	Európa1	
430LT	bs		
Japán4		P305GH	A minőség saját neve
SG325	jis	Svédország1	
SPV315	jis		
STB410	jis	2103ss	
STPT480	jis	Ausztrália / Új-Zéland1	
Csehország4		7-430Ras-nzs	
11 481	csn	Bulgária1	
11444	csn		
11478	csn	18Kbds	
12022	csn	Ausztria1	
Olaszország3		17Mn4KWonorm	
C18	uni		
Fe510-1KG	uni		
Fe510-1KW	uni		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 223-460
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0436	2026. aug. 22.