

ANYAGSZÁM 1.4873 · 1.4. OSZTÁLY

# 331S40

## Anyagszám 1.4873

szerepel X45CrNiW18-9 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 25 szabványos megnevezés 12 régióból.

|                                          |                                               |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>25</b> 12 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>9</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 67.8 %
- Cr — 18 %
- Ni — 9 %
- Si — 2.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 2.7 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

25 megnevezés · 1 azonosként igazolva

|                    |       |   |                    |                      |        |
|--------------------|-------|---|--------------------|----------------------|--------|
| Spanyolország      |       | 5 | Egyesült Királyság |                      | 2      |
| 28-09              | une   |   | 331S40             |                      | bs     |
| F.320.C            | une   |   | 331S42             |                      | bs     |
| F.3211             | une   |   | Bulgária           |                      | 2      |
| F.3211-X45CrNiSiW  | une   |   | 4Ch18N9S2WG        |                      | bds    |
| X 45 CrNiSiW 18-09 | une   |   | 4X18H9C2BF         |                      | bds    |
| Japán              |       | 4 | Európa             |                      | 1      |
| F SUH 31           | jis   |   | X45CrNiW18-9       | A minőség saját neve | din-en |
| SUH 31             | jis   |   | Csehország         |                      | 1      |
| SUH 31 TK          | jis   |   | 17 322             |                      | csn    |
| SUH 31 TP          | jis   |   | Lengyelország      |                      | 1      |
| Franciaország      |       | 3 | 4H14N14W2M         |                      | pn     |
| X19T4              | afnor |   | Szerbia            |                      | 1      |
| Z35CNWS14.14       | afnor |   | Č.4571.1           |                      | srps   |
| Z45CNW18-09        | afnor |   | Magyarország       |                      | 1      |
| Oroszország / FÁK  |       | 3 | SZ 12              |                      | msz    |
| 45Ch14N14V2M       | gost  |   | Románia            |                      | 1      |
| 45Kh14N14V2M       | gost  |   | 45WNiCr180         |                      | stas   |
| EL189              | gost  |   |                    |                      |        |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 331S40

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

|                   |                                |           |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA          |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.4873    | 2026. szept. 8. |