

ANYAGSZÁM 1.2713 · 1.2. OSZTÁLY

# BH224

## Anyagszám 1.2713

szerepel 55NiCrMoV6 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 12 régióból.

|                                          |                                               |                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>21</b> 12 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>10</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.6 %
- Ni — 1.7 %
- Mn — 0.8 %
- Cr — 0.7 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.3 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

|                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| BECSÜLT AE3<br>718 °C | BECSÜLT AE1<br>711 °C | BECSÜLT ACM<br>701 °C | BECSÜLT BS<br>500 °C |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET       | HB  | HRC |
|-----------------------|-----|-----|
| Annealed              | 207 | –   |
| Quenched and tempered | –   | 45  |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------|-------|--------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm³        |

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 3 azonosként igazolva

|                                 |          |                   |       |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------|
| Lengyelország                   | 3        | Nemzetközi        | 2     |
| WNL                             | pn       | 55NiCrMoV7        | iso   |
| WNL1                            | pn       | 56NiCrMoV7        | iso   |
| WNLV                            | pn       |                   |       |
| Európa                          | 2        | Japán             | 2     |
| 1.2713                          | din-en   | SKS51             | jis   |
| 55NiCrMoV6 A minőség saját neve | din-en   | SKT4              | jis   |
| Egyesült Államok                | 2        | Oroszország / FÁK | 2     |
| T61206 A minőség saját neve     | uns      | 5ChNM             | gost  |
| L6 A minőség saját neve         | aisi-sae | 5XHM              | gost  |
| Egyesült Királyság              | 2        | Franciaország     | 1     |
| BH224                           | bs       | 55NCDV7           | afnor |
| BH224/5                         | bs       | Kína              | 1     |
| Spanyolország                   | 2        | 5CrNiMo           | gb    |
| F.520.S                         | une      | Csehország        | 1     |
| F.528                           | une      | 19662             | csn   |
|                                 |          | Szerbia           | 1     |
|                                 |          | Č.5741            | srps  |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: BH224**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

**Ajánlatkérés indítása**

| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA         |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.2713    | 2026. aug. 28. |