

ANYAGSZÁM 1.4747 · 1.4. OSZTÁLY

# EN 59

## Anyagszám 1.4747

szerepel X80CrNiSi20 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 13 szabványos megnevezés 7 régióból.

|                                          |                                              |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>13</b> 7 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>8</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 74.5 %
- Cr — 20 %
- Si — 2.3 %
- Ni — 1.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.9 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Mechanikai tulajdonságok

6 érték 1 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET                   | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | Z<br>% | AK<br>J/cm <sup>2</sup> | HB  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|-----|
| Bars/Rods Quenching and tempering | 880                     | 685                     | 10     | 15     | 10                      | –   |
| Annealed                          | –                       | –                       | –      | –      | –                       | 321 |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

13 megnevezés · 3 azonosként igazolva

|                                             |          |                    |       |
|---------------------------------------------|----------|--------------------|-------|
| Spanyolország                               | 4        | Egyesült Királyság | 2     |
| 80CrSiNi20-02                               | une      | 443S65             | bs    |
| F.320B                                      | une      | EN 59              | bs    |
| F.3222                                      | une      |                    |       |
| F.3222-X                                    | une      | Franciaország      | 1     |
|                                             |          | Z80CSN20.02        | afnor |
| Európa                                      | 2        |                    |       |
| 1.4747                                      | din-en   | Japán              | 1     |
| X80CrNiSi20 <div>A minőség saját neve</div> | din-en   | SUH4               | jis   |
|                                             |          |                    |       |
| Egyesült Államok                            | 2        | Olaszország        | 1     |
| S65006 <div>A minőség saját neve</div>      | uns      | X80CrSiNi20        | uni   |
| HNV 6 <div>A minőség saját neve</div>       | aisi-sae |                    |       |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN 59

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

|                   |                                |           |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA          |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.4747    | 2026. szept. 8. |