

ANYAGSZÁM EN-JS1080

422308

Anyagszám EN-JS1080

szerepel EN-GJS-800-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 17 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 17 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 3 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámmal nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	–
GOST 7293-85	–	–	–	248–351

Fizikai tulajdonságok

2 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Európa	2	Nemzetközi	1
EN-GJS-800-2	din-en	800-2	iso
GGG-80	din-en		
Japán	2	Kína	1
FCD80	jis	QT800-2	gb
FCD800	jis	Olaszország	1
Oroszország / FÁK	2	GS800-2	uni
VCH80	gost	Svédország	1
B480	gost	0864-03	ss
Lengyelország	2	Csehország	1
Zs80002	pn	422308	csn
ZS8002	pn		
Egyesült Államok	1	Ausztrália / Új-Zéland	1
120-90-02	aisi-sae	800-2	as-nzs
Egyesült Királyság	1	Bulgária	1
800/2	bs	800-2	bds
Franciaország	1	Belgium	1
FGS800-2	afnor	FNG80-2	nbn
Spanyolország	1	Finnország	1
FGE80-2	une	GRP800	sfs

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 422308
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE Az anyag oldalára	ANYAGKERESÉS Keresés az összes anyag között	ANYAGSZÁM EN-JS1080	KIADVA 2026. szept. 7.
--	---	-------------------------------	----------------------------------