

ANYAGSZÁM 1.2060 · 1.2. OSZTÁLY

105Cr5

Anyagszám 1.2060

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 27 szabványos megnevezés 16 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 27 16 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97 %
- Cr — 1.4 %
- C — 1.1 %
- Si — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.3 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

27 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Spain	4	Austria	2
F.5212	une	BOHLERK100	onorm
X120Cr12	une	K100	onorm
X210CM2	une		
X210Cr12	une	Europe	1
		105Cr5	A minőség saját neve din-en
USA	3		
D3	aisi-sae	Japan	1
T30403	aisi-sae	SKD1	jis
T30404	aisi-sae		
		China	1
France	3	Cr12	gb
X200CM2	afnor		
X200Cr12	afnor	Italy	1
Z200C12	afnor	X205Cr12KU	uni
UK	2	Sweden	1
2080	bs	2312	ss
BD3	bs		
		Hungary	1
Russia / FAK	2	19436	csn
KH12	gost		
X12	gost	Hungary	1
		NC11	pn
Bulgaria	2		
Ch12	bds	Romania	1
X210Cr12	bds	205Cr115	stas
		South Korea	1
		STD1	ks

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 105Cr5

Ajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása