

ANYAGSZÁM 1.5423 · 1.5. OSZTÁLY

16Mo5

Anyagszám 1.5423

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 20 szabványos megnevezés 5 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 20 5 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.2 %
- Mn — 0.7 %
- Mo — 0.6 %
- Si — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

20 megnevezés · 14 azonosként igazolva

Egyesült Államok		13	Spanyolország		3
G44190	A minőség saját neve	uns	16Mo5		une
G45200	A minőség saját neve	uns	F.2602		une
H44190	A minőség saját neve	uns	F.2602-16Mo5		une
K11522	A minőség saját neve	uns	Európa		2
K11820	A minőség saját neve	uns			
K12020	A minőség saját neve	uns	1.5423		din-en
K12023	A minőség saját neve	uns	16Mo5	A minőség saját neve	din-en
K12320	A minőség saját neve	uns	Egyesült Királyság		1
K12821	A minőség saját neve	uns			
K12822	A minőség saját neve	uns	1503-245-420		bs
4419	A minőség saját neve	aisi-sae	Olaszország		1
4419H	A minőség saját neve	aisi-sae			
4520	A minőség saját neve	aisi-sae	16Mo5		uni

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 16Mo5

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.5423	2026. aug. 28.