

ANYAGSZÁM 1.5920 · 1.5. OSZTÁLY

18CrNi8

Anyagszám 1.5920

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 9 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 7.78 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 9 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
------------------------------	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.1 %
- Cr — 2 %
- Ni — 2 %
- Mn — 0.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.5 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.78	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

9 megnevezés · 1 azonosként igazolva

Franciaország	2	Csehország	1
18CN8	afnor	16231	csn
18NC11	afnor		
		Lengyelország	1
Spanyolország	2	18H2N2	pn
A-150.E	une		
F-150.E	une	Szerbia	1
		Č.5421	srps
Európa	1		
18CrNi8	A minőség saját neve	Románia	1
	din-en	18CrNi20	stas

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 18CrNi8

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.5920	2026. aug. 28.