

ANYAGSZÁM 1.1213 · 1.1. OSZTÁLY

C53G

Anyagszám 1.1213

szerepel C53E néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 20 szabványos megnevezés 11 régióból.

SÚRÚSÉG 7.69 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 20 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.6 %
- Mn — 0.6 %
- C — 0.5 %
- Si — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetén belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.69	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

20 megnevezés · 7 azonosként igazolva

Európa		4	Olaszország		2
1.1213	din-en		C50E		uni
C53E	A minőség saját neve	din-en	C53		uni
C53G	A minőség saját neve	din-en	Nemzetközi		1
Cf 53	A minőség saját neve	din-en	C50 C50E4 C50M2		iso
Egyesült Államok		4	Japán		1
G10500	A minőség saját neve	uns	S50C		jis
G10550	A minőség saját neve	uns	Kína		1
1050	A minőség saját neve	aisi-sae	50		gb
1055	A minőség saját neve	aisi-sae	Oroszország / FÁK		1
Egyesült Királyság		2	50		gost
060A52		bs	Svédország		1
C50 C50E C50R		bs	1674		ss
Franciaország		2	Csehország		1
XC48H1TS		afnor	12051		csn
XC48TS		afnor			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: C53G

Ajánlatkérés indítása

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1213	2026. aug. 21.