

ANYAGSZÁM EN-JS1030

EN-GJS-400-15

Anyagszám EN-JS1030

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 31 szabványos megnevezés 18 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 31 18 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

31 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Franciaország	5	Svédország	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Ausztrália / Új-Zéland	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Európa	2	Egyesült Államok	1
EN-GJS-400-15 A minőség saját neve	din-en	60-40-18	aisi-sae
GGG-40 A minőség saját neve	din-en		
Egyesült Királyság	2	Spanyolország	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
Nemzetközi	2	Csehország	1
400-12	iso	422304	csn
400-15	iso	Lengyelország	1
Japán	2	Zs40015	pn
FCD40	jis	Bulgária	1
FCD400	jis	380-17	bds
Kína	2	Ausztria	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb	Belgium	1
Oroszország / FÁK	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost	Finnország	1
B440	gost	GRP400	sfs
Olaszország	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-GJS-400-15
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JS1030	2026. aug. 27.