

ANYAGSZÁM EN-JS1072

EN-GJS-400-15U

Anyagszám EN-JS1072

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 31 szabványos megnevezés 18 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 31 18 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

31 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Franciaország	5	Európa	2
400/17	afnor	EN-GJS-400-15U	A minőség saját neve din-en
FCS 400-12	afnor	GGG-40	A minőség saját neve din-en
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Egyesült Királyság	2
FGS400-15	afnor	420-12	bs
		SNG 420	bs

Nemzetközi	2	Ausztrália / Új-Zéland	2
400-12	iso	0717-02	as-nzs
400-15	iso	300-17	as-nzs
Japán	2	Egyesült Államok	1
FCD40	jis	60-40-18	aisi-sae
FCD400	jis		
Kína	2	Spanyolország	1
QT400-15	gb	FGE 38-17	une
QT400-18	gb	Csehország	1
Oroszország / FÁK	2	422304	csn
VCH40	gost	Lengyelország	1
B440	gost	Zs40015	pn
Olaszország	2	Bulgária	1
GS 370-17	uni	380-17	bds
GS400-12	uni	Ausztria	1
Svédország	2	SG38	onorm
07 17-02	ss	Belgium	1
0717-00	ss	FNG38-17	nbn
		Finnország	1
		GRP400	sfs

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-GJS-400-15U

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JS1072	2026. aug. 29.