

ANYAGSZÁM EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

Anyagszám EN-JS1082

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 29 szabványos megnevezés 21 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 29 21 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

29 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Egyesült Államok	3	Nemzetközi	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae	Japán	1
80-55-06	aisi-sae	FCD500	jis
Európa	2	Kína	1
EN-GJS-500-7U A minőség saját neve	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 A minőség saját neve	din-en	Svédország	1
Egyesült Királyság	2	07 27-02	ss
500/7	bs	Csehország	1
SNG 500	bs	422305	csn
Oroszország / FÁK	2	Latin-Amerika	1
VCH50	gost	FMNP55005	copant
B450	gost	Magyarország	1
Olaszország	2	GoV50	msz
GS 500	uni	Ausztrália / Új-Zéland	1
GS500-7	uni	500-7	as-nzs
Lengyelország	2	Bulgária	1
ZS5002	pn	500-2	bds
Zs5007	pn	Belgium	1
Ausztria	2	FNG50-7	nbn
GGG500	onorm	Hollandia	1
SG50	onorm	GN50	nen
Franciaország	1	Finnország	1
FGS 500-7	afnor	GRP500	sfs
Spanyolország	1		
FGE 50-7	une		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: EN-GJS-500-7U
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JS1082	2026. aug. 29.