

ANYAGSZÁM 1.0347 · 1.0. OSZTÁLY

FeP03

Anyagszám 1.0347

szerepel DC 03 G 1 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 25 szabványos megnevezés 12 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 25 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 5 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 99.4 %
- Mn — 0.5 %
- C — 0.1 %
- P — 0 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Si, Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

25 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Európa		8	Csehország		2
1.0336	din-en		11301	csn	
DC 03 G 1	din-en	A minőség saját neve	11304	csn	
DC03	din-en		Spanyolország		1
FeP03	din-en		AP02	une	
RRSt 13	din-en	A minőség saját neve	Japán		1
RRSt 3	din-en	A minőség saját neve	SPCD	jis	
St 13	din-en	A minőség saját neve	Kína		1
USt14	din-en		E	gb	A minőség saját neve
Egyesült Államok		3	Oroszország / FÁK		1
A619	aisi-sae		08YU	gost	
A1008 DS Type A+B	astm	A minőség saját neve	Olaszország		1
A619	astm		FeP02	uni	
Egyesült Királyság		3	Svédország		1
3CR	bs		1146	ss	
CR2	bs		Szlovákia		1
CR3	bs		11 301	stn	
Franciaország		2			
DC03	afnor				
E	afnor				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: FeP03

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0347	2026. szept. 7.