

ANYAGSZÁM 1.7230 · 1.7. OSZTÁLY

G34CrMo4

Anyagszám 1.7230

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 22 szabványos megnevezés 8 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 22 8 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 8 nyilvántartva
--	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.1 %
- Cr — 1 %
- Mn — 0.7 %
- Si — 0.6 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.6 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Hőkezelés

1 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
Megeresztés	A hőmérséklet nincs megadva	—

Megnevezések az egyes szabványokban

22 megnevezés · 5 azonosként igazolva

Egyesült Államok / Légi- és űripar		7	Japán		2
6346	ams		SCM420	jis	
6350	ams		SCM430	jis	
6360	ams		Kína		
6361	ams				
6370	ams		30CrMo	gb	
6371	ams		ZG42CrMo	gb	
6374	ams		Egyesült Királyság		1
Európa		4	1717COS110	bs	
1.7220	din-en		Franciaország		1
G34CrMo4	A minőség saját neve	din-en	30CD4		afnor
GS-34 CrMo 4	A minőség saját neve	din-en			
GS-42CrMo4		din-en	Oroszország / FÁK		1
Egyesült Államok		4	30XM	gost	
J13045	A minőség saját neve	uns			
J13048	A minőség saját neve	uns			
J13502	A minőség saját neve	uns			
4130		aisi-sae			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: G34CrMo4

Ajánlatkérés indítása

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.7230	2026. aug. 27.