

ANYAGSZÁM 2.4066 · 2.4. OSZTÁLY

S-Ni 99,2

Anyagszám 2.4066

szerepel Ni 99,2 néven is



Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 43 szabványos megnevezés 10 régióból.

SÚRÚSÉG 8.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 43 10 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

C		≤ 0.1
Si		≤ 0.25
Mn		≤ 0.35
S		0.005
Ni		≥ 99.2
Cu		≤ 0.25
Ti		≤ 0.1
Mg		≤ 0.15
Fe		≤ 0.4
0.01 % 0.1 % 1 % 10 % 100 %		

A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetén belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

43 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Egyesült Államok	14	Kína	4
N02100	uns	H02200	gb
N02200	uns	H02201	gb
N02201	uns	NS5200	gb
B160	astm	NS5201	gb
B161	astm		
B162	astm	Európa	2
B163	astm	Ni 99,2 A minőség saját neve	din-en
B366	astm	S-Ni 99,2 A minőség saját neve	din-en
B564	astm		
B725	astm	Egyesült Királyság	2
B730	astm	NA 11	bs
B751	astm	NA 12	bs
B775	astm		
B829	astm	Franciaország	2
		Ni-01	afnor
		Ni-02	afnor
Nemzetközi	10	Egyesült Államok / Légi- és űripár	2
C-Ni99	iso	5533	ams
C-Ni99-HC	iso	5553	ams
N5	iso		
NC2100	iso		
NC2100-HC	iso		
Ni99,0	iso	Oroszország / FÁK	2
Ni99.0/LC	iso	NP2	gost
NW2200	iso	NP4	gost
NW2201	iso		
stop odlewany	iso	Lengyelország	1
		L210H21	pn
Japán	4		
NLCB	jis		
NLCP	jis		
NNCB	jis		
NNCP	jis		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: S-Ni 99,2

Ajánlatkérés indítása

Arajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	2.4066	2026. aug. 29.