

ANYAGSZÁM 1.0984 · 1.0. OSZTÁLY

# S500MC

## Anyagszám 1.0984

szerepel QStE 500 TM néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 12 szabványos megnevezés 6 régióból.

|                                          |                                              |                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>12</b> 6 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>10</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.2 %
- Mn — 1.7 %
- Si — 0.5 %
- V — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.4 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET | A80<br>% · Lo = 80 mm | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| ≤ 3             | 12                    | –                      |
| ≥ 3             | –                     | 14                     |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------|-------|--------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm³        |

Megnevezések az egyes szabványokban

12 megnevezés · 6 azonosként igazolva

|                                                        |          |               |       |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| Egyesült Államok                                       | 5        | Franciaország | 1     |
| Gr.70                                                  | aisi-sae | E490D         | afnor |
| A1008 <div>A minőség saját neve</div>                  | astm     | Nemzetközi    | 1     |
| A1008 Grade 70 Class 1 <div>A minőség saját neve</div> | astm     | FeE490        | iso   |
| A1008 Grade 70 Class 2 <div>A minőség saját neve</div> | astm     | Olaszország   | 1     |
| A1011 Grade 70 <div>A minőség saját neve</div>         | astm     | FeE490TM      | uni   |
| Európa                                                 | 3        | Svédország    | 1     |
| E490D                                                  | din-en   | 2662          | ss    |
| QStE 500 TM <div>A minőség saját neve</div>            | din-en   |               |       |
| S500MC <div>A minőség saját neve</div>                 | din-en   |               |       |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: S500MC

Ajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

|                   |                                |           |                |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA         |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.0984    | 2026. aug. 26. |