

ANYAGSZÁM 1.0347 · 1.0. OSZTÁLY

St 13

Anyagszám 1.0347

szerepel DC 03 G 1 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 25 szabványos megnevezés 12 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 25 12 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 5 nyilvántartva
--	---	---


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Si, Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

25 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Európa	8	Csehország	2
1.0336	din-en	11301	csn
DC 03 G 1 A minőség saját neve	din-en	11304	csn
DC03	din-en		
FeP03	din-en	Spanyolország	1
RRSt 13 A minőség saját neve	din-en	AP02	une
RRSt 3 A minőség saját neve	din-en		
St 13 A minőség saját neve	din-en	Japán	1
USt14	din-en	SPCD	jis
Egyesült Államok	3	Kína	1
A619	aisi-sae	E A minőség saját neve	gb
A1008 DS Type A+B A minőség saját neve	astm		
A619	astm	Oroszország / FÁK	1
Egyesült Királyság	3	08YU	gost
3CR	bs	Olaszország	1
CR2	bs	FeP02	uni
CR3	bs		
Franciaország	2	Svédország	1
DC03	afnor	1146	ss
E	afnor	Szlovákia	1
		11 301	stn

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: St 13

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0347	2026. aug. 27.