

ANYAGSZÁM 1.4886 · 1.4. OSZTÁLY

X10NiCrSi35-19

Anyagszám 1.4886

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 10 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 10 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban


Mi ez az ötvözet valójában



■ Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 42.7 % ■ Ni — 35 % ■ Cr — 18.5 % ■ Mn — 2 %

■ Nyomelemek és szennyezők · 1.8 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Mechanikai tulajdonságok		1 érték 1 állapotban
SOLUTION ANNEALED		HB
Solution annealed		200

Fizikai tulajdonságok			1 érték
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség	7.85	g/cm³	

Megnevezések az egyes szabványokban			21 megnevezés · 2 azonosként igazolva
Egyesült Államok	12	Franciaország	1
N08330	A minőség saját neve	Z20NCS33-16	afnor
330	aisi-sae	Egyesült Államok / Légi- és űripár	1
B511	astm	5592	ams
B512	astm	Oroszország / FÁK	1
B535	astm	XH35BT	gost
B536	astm	Csehország	1
B546	astm	17253	csn
B710	astm	Szlovákia	1
B726	astm	17 253	stn
B739	astm	Lengyelország	1
B829	astm	H16N36S2	pn
N08330	astm	Románia	1
Európa	1	12SiCrNi360	stas
X10NiCrSi35-19	A minőség saját neve		
	din-en		
Egyesült Királyság	1		
NA17	bs		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: X10NiCrSi35-19

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4886	2026. aug. 28.