

ANYAGSZÁM 1.4980 · 1.4. OSZTÁLY

# X6NiCrTiMoVB25-15-2

## Anyagszám 1.4980

szerepel X5NiCrTi26-15 néven is


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 7 régióból.

|                                          |                                              |                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.94</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>33</b> 7 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>13</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|


Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg őszintén a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------|-------|--------------|
| Sűrűség  | 7.94  | g/cm³        |

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 5 azonosként igazolva

|                                    |                      |          |                     |                      |        |
|------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|--------|
| Egyesült Államok / Légi- és űripar |                      | 12       | Franciaország       |                      | 6      |
| 5525                               | ams                  |          | X.N26T.W            |                      | afnor  |
| 5526                               | ams                  |          | XN26AW              |                      | afnor  |
| 5723                               | ams                  |          | Z5NCTDV25-15B       |                      | afnor  |
| 5726                               | ams                  |          | Z5NCTDV26-15B       |                      | afnor  |
| 5731                               | ams                  |          | Z6NCTDV15-15B       |                      | afnor  |
| 5732                               | ams                  |          | Z6NCTDV25-15        |                      | afnor  |
| 5734                               | ams                  |          | Európa              |                      | 3      |
| 5737                               | ams                  |          |                     |                      |        |
| 5804                               | ams                  |          | X5NiCrTi26-15       | A minőség saját neve | din-en |
| 5853                               | ams                  |          | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | A minőség saját neve | din-en |
| 5858                               | ams                  |          | Z6NCTDV25-15        |                      | din-en |
| 5895                               | ams                  |          | Oroszország / FÁK   |                      | 3      |
| Egyesült Államok                   |                      | 7        | 08Ch15N25T2MFR      |                      | gost   |
| K66286                             | uns                  |          | 08Kh15N25T2MFR      |                      | gost   |
| S66286                             | A minőség saját neve | uns      | EP674               |                      | gost   |
| 660                                | A minőség saját neve | aisi-sae | Egyesült Királyság  |                      | 1      |
| 663                                | A minőség saját neve | aisi-sae |                     |                      |        |
| S66286                             |                      | aisi-sae | 286 S 31            |                      | bs     |
| A453                               |                      | astm     | Kína                |                      | 1      |
| A638                               |                      | astm     |                     |                      |        |
|                                    |                      |          | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB |                      | gb     |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: X6NiCrTiMoVB25-15-2

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.4980

KIADVA

2026. aug. 28.