

ANYAGSZÁM 1.1545 · 1.1. OSZTÁLY

T10A

Anyagszám 1.1545

szerepel C105U néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 67 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 67 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 8 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.4 %
- C — 1.1 %
- Mn — 0.3 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

10 érték 3 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	410	–	22	34	–
Rolled stock, GOST 1414-75	490	390	10	–	–
Rolled stock GOST 1414-75	–	–	–	–	207
ÁLLAPOT · MÉRET		HB	HRC		
(SK3) Annealed		212	–		
(SK3) Quenched and tempered		–	61		
SOFT ANNEALED		HB			
Soft annealed		212			

Fizikai tulajdonságok

3 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Pelyhesedési érzékenység	not predisposed	
Megeresztési ridegség	not predisposed	

Megnevezések az egyes szabványokban

67 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok		11	Oroszország / FÁK		6
T72301		uns	U10A		gost
W110		uns	U10A		gost
G51320		aisi-sae	U11		gost
T72301		aisi-sae	U11A		gost
T72305		aisi-sae	Y10A		gost
W1		aisi-sae	Y11		gost
W110	A minőség saját neve	aisi-sae	Franciaország		
W110 przybliż		aisi-sae			
W1C 1,00%	A minőség saját neve	aisi-sae			
W210		aisi-sae			
W5		aisi-sae			
			C105E2U		afnor
			XC100		afnor
			Y1-105		afnor
			Y105		afnor
			Y120		afnor

Japán	5
SK105	jis
SK3	jis
SK3 / SK4 przybliż.	jis
SK4	jis
SUP4	jis
Lengyelország	5
N10	pn
N10E	pn
N11	pn
N11E	pn
stal węglowa	pn
Egyesült Királyság	4
O60A96	bs
BW1A	bs
BW1B	bs
BW2	bs
Spanyolország	4
C102	une
F.5118	une
F.515	une
F.516	une
Magyarország	4
S101	msz
S102	msz
S111	msz
S112	msz
Bulgária	4
C105U	bds
U10A	bds
U11	bds
U11A	bds

Európa	3
1.1545	din-en
C105U	A minőség saját neve din-en
C105W1	A minőség saját neve din-en
Olaszország	3
C100KU	uni
C120KU	uni
C36KU	uni
Nemzetközi	2
C105U	iso
CT105	iso
Kína	2
T10	gb
T10A	gb
Svédország	2
1880	ss
2900	ss
Románia	2
OSC10	stas
OSC11	stas
Ausztria	2
BOHLERK990	onorm
K990	onorm
Csehország	1
19191	csn
Szlovákia	1
19 191	stn
Szerbia	1
Č.1940	srps

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: T10A

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

1.1545

KIADVA

2026. aug. 30.