

# 2215

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 1 szabványos megnevezés 1 régióból.

## TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK

1 régióban

## JELLEMZŐÉRTÉKEK

0 nyilvántartva

## Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

## Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET                    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% |
|------------------------------------|-------------------------|---------|
| Sheet cold-rolled, GOST 21427.2-83 | 300–450                 | 20–35   |

## Fizikai tulajdonságok

0 érték

| ÁLLAPOT · MÉRET | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | RHO_EL<br>nΩ·m |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 20              | 7.75                     | 250            |

## Megnevezések az egyes szabványokban

1 megnevezés · 1 azonosként igazolva

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Oroszország / FÁK         | 1    |
| 2215 A minőség saját neve | gost |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: 2215**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

**Ajánlatkérés indítása**

| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA         |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | —         | 2026. aug. 16. |