

ANYAGSZÁM EN-JS1102

PK70-7.4

Anyagszám EN-JS1102

szerepel EN-GJS-700-2U néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 37 szabványos megnevezés 22 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 37 22 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	–
GOST 7293-85	–	–	–	228–302

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

37 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Oroszország / FÁK	10	Franciaország	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost	Nemzetközi	1
VCH70	gost	700-2	iso
BЧ70	gost	Japán	1
ДИ70-МП	gost	FCD700	jis
ПК70-6.0	gost	Olaszország	1
ПК70-6.4	gost	GS 700-2	uni
ПК70-6.8	gost	Svédország	1
ПК70-7.4	gost	07 37-01	ss
P12MΦ5-МП	gost	Csehország	1
Európa	2	422307	csn
EN-GJS-700-2U	A minőség saját neve din-en	Latin-Amerika	1
GGG-70	A minőség saját neve din-en	FMNP70002	copant
Egyesült Királyság	2	Magyarország	1
700/2	bs	GoV70	msz
SNG 700	bs	Ausztrália / Új-Zéland	1
Spanyolország	2	700-2	as-nzs
FGE70-2	une	Románia	1
FGS 70-2	une	FGN70-3	stas
Kína	2	Bulgária	1
QT700-18	gb	700-2	bds
QT700-2	gb	Belgium	1
Lengyelország	2	FNG70-2	nbn
Zs70002	pn	Hollandia	1
ZS7002	pn	GN70	nen
Ausztria	2	Finnország	1
GGG700	onorm	GRP700	sfs
SG70	onorm		
Egyesült Államok	1		
100-70-03	aisi-sae		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: PK70-7.4

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

EN-JS1102

KIADVA

2026. aug. 31.