

# CT.09X17H7MO

szerepel 0Cr17Ni7Al néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 2 szabványos megnevezés 2 régióból.

## TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK

2 régióban

## JELLEMZŐÉRTÉKEK

0 nyilvántartva

## Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

## Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Megnevezések az egyes szabványokban

2 megnevezés · 1 azonosként igazolva

| Kína       | 1  | Oroszország / FÁK                              | 1    |
|------------|----|------------------------------------------------|------|
| 0Cr17Ni7Al | gb | CT.09X17H7MO <span>A minőség saját neve</span> | gost |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: CT.09X17H7MO

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

#### ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

#### ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

#### ANYAGSZÁM

—

#### KIADVA

2026. szept. 2.