

ANYAGSZÁM EN-JL1040

FC25

Anyagszám EN-JL1040

szerepel EN-GJL-250 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 36 szabványos megnevezés 22 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 36 22 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 2 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	250	–
GOST 1412-85	–	156–260

Fizikai tulajdonságok

2 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.2	100	–	50	–
100	–	–	10	–	500

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Megnevezések az egyes szabványokban

36 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	5	Spanyolország	1
F12401 A minőség saját neve	uns	FG25	une
A48-40B	aisi-sae	Nemzetközi	1
C1.35B	aisi-sae	250	iso
No 35 B	aisi-sae	Kína	1
No.35	aisi-sae	HT250	gb
Egyesült Királyság	3	Olaszország	1
250	bs	G25	uni
260	bs	Csehország	1
Grade 260	bs	422425	csn
Svédország	3	Latin-Amerika	1
0125	ss	FG250	copant
0125-00	ss	Magyarország	1
O125	ss	OV25	msz
Európa	2	Románia	1
EN-GJL-250 A minőség saját neve	din-en	FC250	stas
GG-25 A minőség saját neve	din-en	Ausztrália / Új-Zéland	1
Franciaország	2	T260	as-nzs
FGL250	afnor	Bulgária	1
Ft 25 D	afnor	Vch25	bds
Japán	2	Belgium	1
FC25	jis	FGG25	nbn
FC250	jis	Hollandia	1
Oroszország / FÁK	2	GG25	nen
SCH25	gost	Tajvan	1
C425	gost	FC250	cns
Lengyelország	2		
Z125	pn		
ZI250	pn		
Ausztria	2		
GG25	onorm		
GG250	onorm		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: FC25
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JL1040	2026. aug. 25.