

ANYAGSZÁM EN-JM1130

FCMB35

Anyagszám EN-JM1130

szerepel EN-GJMB-350-10 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 13 szabványos megnevezés 11 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 13 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

3 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	–
GOST 1215-79	–	–	100–163

Fizikai tulajdonságok

1 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	E GPa
20	166

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

13 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Európa	2	Japán	1
EN-GJMB-350-10	din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	din-en		
Oroszország / FÁK	2	Olaszország	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost	Svédország	1
Egyesült Államok	1	0815-00	ss
32510	aisi-sae	Csehország	1
Egyesült Királyság	1	422533	csn
B35-12	bs	Lengyelország	1
Franciaország	1	Zcc35010	pn
MM35-10	afnor	Ausztria	1
		GTS-350	onorm

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: FCMB35
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JM1130	2026. szept. 7.