

ANYAGSZÁM 1.1625 · 1.1. OSZTÁLY

SKC3

Anyagszám 1.1625

szerepel C80W2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 27 szabványos megnevezés 15 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 27 15 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 6 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.7 %
- C — 0.8 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

27 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Egyesült Államok	4	Európa	1
T72301	uns	C80W2	A minőség saját neve din-en
C 0.85	aisi-sae		
W 1	aisi-sae	Spanyolország	1
W1-7	aisi-sae	F-513	une
Franciaország	4	Nemzetközi	1
C90E2U	afnor	C80U	iso
Y1-70	afnor		
Y1-80	afnor	Kína	1
Y90	afnor	T8	gb
Japán	3	Olaszország	1
SK5	jis	C80KU	uni
SK6	jis		
SKC3	jis	Csehország	1
Oroszország / FÁK	3	19 152	csn
U8	gost	Románia	1
U8A	gost	OSC8	stas
Y8	gost		
Egyesült Királyság	2	Ausztria	1
BW1A	bs	K980	onorm
BW1B	bs		
Lengyelország	2	Dél-Korea	1
N8	pn	SKC3	A minőség saját neve ks
N8E	pn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: SKC3

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1625	2026. szept. 8.