

ANYAGSZÁM 1.1121 · 1.1. OSZTÁLY

SM9CK

Anyagszám 1.1121

szerepel C10E néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 61 szabványos megnevezés 22 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 61 22 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 98.6 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádokról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 3 állapotban

SOFT ANNEALED	HB	HRB
Soft annealed	131	73
NORMALIZED	HB	
Normalized		85–140
COLD ROLLED	HV	
Cold rolled		250

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

61 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok	7	Spanyolország	5
G10100	A minőség saját neveuns	C10E	une
1008	aisi-sae	C10k	une
1010	A minőség saját neveaisi-sae	F.151	une
1011	aisi-sae	F.1510	une
G10080	aisi-sae	F.1510-C 10 k	une
G10100	aisi-sae		
M1010	aisi-sae	Franciaország	4
		AF-34	afnor
		C10RR	afnor
		XC10	afnor
		XC12	afnor
		Olaszország	4
		2C10	uni
		2C15	uni
		C10	uni
		C15	uni
		Ausztrália / Új-Zéland	4
		1010	as-nzs
		A1010	as-nzs
		CA1010	as-nzs
		HA1010	as-nzs
Egyesült Királyság	6		
O40A10	bs		
O45A10	bs		
O45M10	bs		
C10 C10E C10R	bs		
C10E	bs		
CS12	bs		
Japán	6		
S09CK	jis		
S09CX	jis		
S10C	jis		
S9CK	jis		
SPHE	jis		
SWR1	jis		

Európa	3
C10E	din-en
Ck 10	din-en
Ck15	din-en
Nemzetközi	3
C10	iso
C15M2	iso
S10C	iso
Kína	3
08	gb
08F	gb
10	gb
Oroszország / FÁK	2
08	gost
10	gost
Svédország	2
1146	ss
1265	ss
Lengyelország	2
08X	pn
10	pn

Dél-Korea	2
SM10C	ks
SM9CK	ks
Csehország	1
12010	csn
Szlovákia	1
12 010	stn
Magyarország	1
C10	msz
Románia	1
OLC10X	stas
Bulgária	1
08	bds
Ausztria	1
RC12	onorm
Belgium	1
C10-2	nbn
Svájc	1
Ck10	snv

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: SM9CK

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.1121	2026. szept. 6.