

ANYAGSZÁM 1.3343 · 1.3. OSZTÁLY

BOHLERS600

Anyagszám 1.3343

szerepel S 6-5-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 8.12 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
------------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.12	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok		6	Nemzetközi		2
T11302	A minőség saját neve	uns	HS6-5-2		iso
611	A minőség saját neve	aisi-sae	HS6-5-2C		iso
D3		aisi-sae	Oroszország / FÁK		2
M 2		aisi-sae	R6M5		gost
T11302		aisi-sae	P6M5		gost
M2		aisi-sae	Svédország		2
Franciaország		6	2715		ss
HS6-5-2		afnor	2722		ss
HS6-5-2HC		afnor	Bulgária		2
X85WMMoCrV6-5-4		afnor	HS6-5-2C		bds
Z40CSD10		afnor	R6M5		bds
Z85WDCV		afnor	Ausztria		2
Z85WDCV06-05-04-02		afnor	BOHLERS600		onorm
Spanyolország		4	S600		onorm
6-5-2		une	Kína		1
EM2		une	W6Mo5Cr4V2		gb
F.5603		une	Csehország		1
HS6-5-2		une	19830		csn
Olaszország		4	Szerbia		1
15NiCrMo13		uni	Č.7680		srps
HS6-5-2		uni	Lengyelország		1
HS6-5-2-2		uni	SW7M		pn
X82WMMoV6-5		uni	Magyarország		1
Európa		3	R6		msz
1.3343		din-en	Románia		1
HS6-5-2C		din-en	Rp5		stas
S 6-5-2	A minőség saját neve	din-en	Dél-Korea		1
Egyesült Királyság		3	SKH51		A minőség saját neve
3343		bs			ks
4959BA2		bs			
BM2		bs			
Japán		3			
SKH51		jis			
SKH9		jis			
SUH3		jis			

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: BOHLERS600
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3343	2026. szept. 8.