

ANYAGSZÁM 1.2581 · 1.2. OSZTÁLY

WWV

Anyagszám 1.2581

szerepel X30WCrV9-3 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 18 régióból.

|                                          |                                               |                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>33</b> 18 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>16</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 86.9 %
- W — 9 %
- Cr — 2.9 %
- V — 0.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

9 érték 4 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET       |                         | HB                      |         |        | HRC                      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Annealed              |                         | 241                     |         |        | –                        |
| Quenched and tempered |                         | –                       |         |        | 48                       |
| SOFT ANNEALED         |                         |                         |         |        | HB                       |
| Soft annealed         |                         |                         |         |        | 241                      |
| ÁLLAPOT · MÉRET       | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
| Steel                 | 1530                    | 1390                    | 12      | 36     | 200                      |
| ÁLLAPOT · MÉRET       |                         |                         |         |        | HB                       |
| (annealing)           |                         |                         |         |        | 241                      |

Fizikai tulajdonságok

8 érték

| ÁLLAPOT · MÉRET      | E<br>GPa | LAMBDA<br>W/(m·K) | RHO_EL<br>nΩ·m |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|
| 20                   | 224      | –                 | –              |
| 100                  | 218      | 25                | 250            |
| 200                  | 211      | 27                | 200            |
| 300                  | 204      | 29                | 170            |
| 400                  | 196      | 40                | 140            |
| 500                  | 187      | 46                | 120            |
| 600                  | 177      | 50                | –              |
| JELLEMZŐ             | ÉRTÉK    | MÉRTÉKEGYSÉG      |                |
| Sűrűség              | 7.85     | g/cm <sup>3</sup> |                |
| Átalakulási pont Ac1 | 800      | °C                |                |
| Átalakulási pont Ac3 | 850      | °C                |                |
| Átalakulási pont Ar3 | 750      | °C                |                |
| Átalakulási pont Ar1 | 690      | °C                |                |

Technológiai jellemzők

| JELLEMZŐ       | ÉRTÉK        | MÉRTÉKEGYSÉG |
|----------------|--------------|--------------|
| Hegeszthetőség | is not used. |              |

| JELLEMZŐ                 | ÉRTÉK       | MÉRTÉKEGYSÉG |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Pelyhesedési érzékenység | predisposed |              |
| Megeresztési ridegség    | predisposed |              |

Hőkezelés

3 eljárás

| LÉPÉS   | HŐMÉRSÉKLET                 | KÖZEG |
|---------|-----------------------------|-------|
| Edzés   | A hőmérséklet nincs megadva | —     |
| Edzés   | 1070–1125 °C                | Olaj  |
| Izzítás | A hőmérséklet nincs megadva | —     |

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 3 azonosként igazolva

|                           |                                  |                      |       |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| <b>Spanyolország</b>      | 4                                | <b>Olaszország</b>   | 2     |
| F.5320                    | une                              | X28W09KU             | uni   |
| F.5323                    | une                              | X30WCrV9-3KU         | uni   |
| WCrV9                     | une                              |                      |       |
| X30WCrV9                  | une                              | <b>Csehország</b>    | 2     |
|                           |                                  | 19721                | csn   |
| <b>Egyesült Államok</b>   | 3                                | 19830                | csn   |
| T20821                    | A minőség saját neve<br>uns      | <b>Lengyelország</b> | 2     |
| H21                       | A minőség saját neve<br>aisi-sae | WWV                  | pn    |
| T20821                    | aisi-sae                         | WWW                  | pn    |
| <b>Európa</b>             | 2                                | <b>Bulgária</b>      | 2     |
| 1.2581                    | din-en                           | 3Ch2B8F              | bds   |
| X30WCrV9-3                | A minőség saját neve<br>din-en   | X30WCrV9-3           | bds   |
| <b>Egyesült Királyság</b> | 2                                | <b>Ausztria</b>      | 2     |
| 2581                      | bs                               | BOHLERW100           | onorm |
| BH21                      | bs                               | W100                 | onorm |
| <b>Franciaország</b>      | 2                                | <b>Nemzetközi</b>    | 1     |
| X30WCrV9                  | afnor                            | X30WCrV9-3           | iso   |
| Z30WCV9                   | afnor                            |                      |       |
| <b>Kína</b>               | 2                                | <b>Japán</b>         | 1     |
| 30WCrV9                   | gb                               | SKD5                 | jis   |
| 3Cr2W8V                   | gb                               |                      |       |
| <b>Oroszország / FÁK</b>  | 2                                | <b>Szlovákia</b>     | 1     |
| 3KH2V8F                   | gost                             | 19 721               | stn   |
| 3X2B8Φ                    | gost                             | <b>Szerbia</b>       | 1     |
|                           |                                  | Č.6451               | srps  |

|          |      |           |    |
|----------|------|-----------|----|
| Románia  | 1    | Dél-Korea | 1  |
| 30VCrW85 | stas | STD5      | ks |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: WWV**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

**Ajánlatkérés indítása**

|                                            |                                                       |                            |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ADATLAP ONLINE</b><br>Az anyag oldalára | <b>ANYAGKERESÉS</b><br>Keresés az összes anyag között | <b>ANYAGSZÁM</b><br>1.2581 | <b>KIADVA</b><br>2026. szept. 8. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|