

ANYAGSZÁM EN-JL1060

0135-00

Anyagszám EN-JL1060

szerepel EN-GJL-350 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 35 szabványos megnevezés 21 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 35 21 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 2 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	350	–
GOST 1412-85	–	179–290

Fizikai tulajdonságok

2 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.4	140	–	42	–
100	–	–	11	–	545

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Megnevezések az egyes szabványokban

35 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	3	Ausztria	2
F13501	uns	GG35	onorm
Class50B	aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B	aisi-sae		
Egyesült Királyság	3	Spanyolország	1
350	bs	FG35	une
350/22	bs	Nemzetközi	1
Grade 350	bs	350	iso
Franciaország	3	Kína	1
FGL350	afnor	HT350	gb
Ft 35 D	afnor	Csehország	1
Ft35	afnor	422435	csn
Svédország	3	Latin-Amerika	1
0135	ss	FG350	copant
0135-00	ss		
O135	ss	Magyarország	1
Európa	2	OV35	msz
EN-GJL-350	din-en	Románia	1
GG-35	din-en	FC350	stas
Japán	2	Ausztrália / Új-Zéland	1
FC35	jis	T350	as-nzs
FC350	jis		
Oroszország / FÁK	2	Bulgária	1
SCH35	gost	Vch35	bds
C435	gost		
Olaszország	2	Belgium	1
FC35	uni	FGG35	nbn
G35	uni	Hollandia	1
Lengyelország	2	GG35	nen
Z135	pn		
ZI350	pn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 0135-00
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JL1060	2026. aug. 30.