

ANYAGSZÁM 1.3343 · 1.3. OSZTÁLY

2715

Anyagszám 1.3343

szerepel S 6-5-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 8.12 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.12	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok6		Nemzetközi2	
T11302	A minőség saját neveuns	HS6-5-2	iso
611	A minőség saját neveaisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae	Oroszország / FÁK2	
M 2	aisi-sae	R6M5gost	
T11302	aisi-sae	P6M5gost	
M2	aisi-sae	Svédország2	
Franciaország6		2715ss	
HS6-5-2	afnor	2722ss	
HS6-5-2HC	afnor	Bulgária2	
X85WMoCrV6-5-4	afnor	HS6-5-2Cbds	
Z40CSD10	afnor	R6M5bds	
Z85WDCV	afnor	Ausztria2	
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	BOHLERS600onorm	
Spanyolország4		S600onorm	
6-5-2	une	Kína1	
EM2	une	W6Mo5Cr4V2gb	
F.5603	une	Csehország1	
HS6-5-2	une	19830csn	
Olaszország4		Szerbia1	
15NiCrMo13	uni	Č.7680srps	
HS6-5-2	uni	Lengyelország1	
HS6-5-2-2	uni	SW7Mpn	
X82WMoV6-5	uni	Magyarország1	
Európa3		R6msz	
1.3343	din-en	Románia1	
HS6-5-2C	din-en	Rp5stas	
S 6-5-2	A minőség saját nevedin-en	Dél-Korea1	
Egyesült Királyság3		SKH51A minőség saját neveks	
3343	bs		
4959BA2	bs		
BM2	bs		
Japán3			
SKH51	jis		
SKH9	jis		
SUH3	jis		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 2715
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3343	2026. aug. 31.