

ANYAGSZÁM 1.0402 · 1.0. OSZTÁLY

OLC20

Anyagszám 1.0402

szerepel C22 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 94 szabványos megnevezés 24 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 94 24 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.9 %
- Mn — 0.6 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.8 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádokról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 812 °C	BECSÜLT AE1 725 °C	BECSÜLT ACM 465 °C	BECSÜLT BS 575 °C
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 1 állapotban

NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 100	410	25

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

94 megnevezés · 7 azonosként igazolva

Egyesült Királyság14		Franciaország12	
050A20	bs	1C22	afnor
055M15	bs	2C22	afnor
055M15-EN2C	bs	AF42	afnor
070M20	bs	AF42C20	afnor
070M26	bs	C20	afnor
1449-22CS	bs	C22	afnor
1449-22HS	bs	C22E	afnor
1C22	bs	C25E	afnor
22HS	bs	CC20	afnor
2C	bs	XC15	afnor
430	bs	XC18	afnor
C22	bs	XC25	afnor
C22E	bs		
EN2C	bs	Japán8	
Egyesült Államok13		S20C	jis
		S20CK	jis
		S22C	jis
		STB410	jis
		STKM12A	jis
		STKM12A-S	jis
		STKM13B	jis
		STKM13B-W	jis
		Olaszország8	
		C18	uni
		C20	uni
		C21	uni
		C22	uni
		C22E	uni
		C22R	uni
		C25	uni
		C25E	uni
G10200	uns		
G10220	uns		
G10230	uns		
1020	aisi-sae		
1022	aisi-sae		
1023	aisi-sae		
1024	aisi-sae		
G10200	aisi-sae		
G10230	aisi-sae		
H10200	aisi-sae		
M1020	aisi-sae		
M1023	aisi-sae		
SAE1020	aisi-sae		

Spanyolország	5
1C22	une
C22	une
C25k	une
F.112	une
F.1120	une
Kína	4
20	gb
20G	gb
20R	gb
20Z	gb
Ausztrália / Új-Zéland	3
1020	as-nzs
K1018	as-nzs
M1020	as-nzs
Bulgária	3
20	bds
C22	bds
C22E	bds
Dél-Korea	3
SM20C	ks
SM20CK	ks
SM22C	ks
Európa	2
1.0402	din-en
C22	din-en
Oroszország / FÁK	2
20	gost
st 20	gost
Csehország	2
12022	csn
12024	csn

Lengyelország	2
20	pn
K18	pn
Magyarország	2
A45.47	msz
C22E	msz
Románia	2
OLC20	stas
OLC20X	stas
Belgium	2
C25-1	nbn
C25-2	nbn
Nemzetközi	1
C25	iso
Svédország	1
1450	ss
Latin-Amerika	1
1020	copant
Szlovákia	1
12 024	stn
Szerbia	1
Č.1330	srps
Horvátország	1
Č.1330	hrn
Svájc	1
Ck22	snv

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesíti sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: OLC20

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0402	2026. szept. 8.