

ANYAGSZÁM 1.0511 · 1.0. OSZTÁLY

# OLC40X

## Anyagszám 1.0511

szerepel C40 néven is


Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 63 szabványos megnevezés 21 régióból.

|                                          |                                               |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>63</b> 21 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>9</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|


### Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádokról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

|                              |                              |                              |                             |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BECSÜLT AE3<br><b>774</b> °C | BECSÜLT AE1<br><b>724</b> °C | BECSÜLT ACM<br><b>603</b> °C | BECSÜLT BS<br><b>560</b> °C |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

Mechanikai tulajdonságok

17 érték 3 állapotban

| COLD DRAWN / HARD    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|----------------------|-------------------------|--------|
| 5 – 10               | 700–1000                | 6      |
| 10 – 16              | 650–980                 | 7      |
| 16 – 40              | 620–920                 | 8      |
| 40 – 63              | 590–840                 | 9      |
| 63 – 100             | 550–820                 | 9      |
| NORMALIZED           | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
| ≤ 16                 | 580                     | 16     |
| 16 – 100             | 550                     | 17     |
| 100 – 250            | 530                     | 17     |
| AS ROLLED AND TURNED | HB                      |        |
| As rolled and turned | 163–211                 |        |

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

63 megnevezés · 3 azonosként igazolva

| Franciaország |       | 12 | Egyesült Királyság |                      | 8        |
|---------------|-------|----|--------------------|----------------------|----------|
| 2C40          | afnor |    | 060A40             |                      | bs       |
| AF60C40       | afnor |    | 070M40             |                      | bs       |
| AF60C45       | afnor |    | 080A40             |                      | bs       |
| C40E          | afnor |    | 080M40             |                      | bs       |
| CC40          | afnor |    | C40                |                      | bs       |
| FR38          | afnor |    | C40E               |                      | bs       |
| XC 42         | afnor |    | CS40               |                      | bs       |
| XC3841        | afnor |    | En8                |                      | bs       |
| XC38H1        | afnor |    | Egyesült Államok   |                      | 6        |
| XC42H1        | afnor |    | G10400             | A minőség saját neve | uns      |
| XC42HI        | afnor |    | 1038               |                      | aisi-sae |
| XP42HI        | afnor |    | 1040               | A minőség saját neve | aisi-sae |
|               |       |    | 1042               |                      | aisi-sae |
|               |       |    | G10400             |                      | aisi-sae |
|               |       |    | G10420             |                      | aisi-sae |

|               |        |
|---------------|--------|
| Lengyelország | 5      |
| 40            | pn     |
| 40A           | pn     |
| 40rs          | pn     |
| D40           | pn     |
| P40           | pn     |
| Japán         | 4      |
| S 40C         | jis    |
| S43C          | jis    |
| SWRCH38K      | jis    |
| SWRCH40K      | jis    |
| Európa        | 3      |
| 1.0511        | din-en |
| C40           | din-en |
| Ck40          | din-en |
| Olaszország   | 3      |
| C40           | uni    |
| C40E          | uni    |
| C40R          | uni    |
| Spanyolország | 2      |
| C40E          | une    |
| F.114.A       | une    |
| Nemzetközi    | 2      |
| C40           | iso    |
| C40E4         | iso    |
| Kína          | 2      |
| 40            | gb     |
| ML40          | gb     |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Oroszország / FÁK      | 2      |
| 40                     | gost   |
| ст.40                  | gost   |
| Svédország             | 2      |
| 1555                   | ss     |
| 1650                   | ss     |
| Ausztrália / Új-Zéland | 2      |
| 1040                   | as-nzs |
| M1040                  | as-nzs |
| Románia                | 2      |
| OLC40                  | stas   |
| OLC40X                 | stas   |
| Bulgária               | 2      |
| 40                     | bds    |
| C40E                   | bds    |
| Csehország             | 1      |
| 12041                  | csn    |
| Szlovákia              | 1      |
| 12 041                 | stn    |
| Szerbia                | 1      |
| Č.1540                 | srps   |
| Magyarország           | 1      |
| C40E                   | msz    |
| Belgium                | 1      |
| C40-2                  | nbn    |
| Dél-Korea              | 1      |
| SM40C                  | ks     |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: OLC40X**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

|                   |                                |           |                |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA         |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.0511    | 2026. aug. 26. |