

ANYAGSZÁM 1.4876 · 1.4. OSZTÁLY

33-21

Anyagszám 1.4876

szerepel X10NiCrAlTi32-20 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 11 régióból.

SÚRÚSÉG 8 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
---------------------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 43.1 %
- Ni — 32 %
- Cr — 21 %
- Mn — 2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsüléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Mo.

Mechanikai tulajdonságok

1 érték 1 állapotban

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	192

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 6 azonosként igazolva

Egyesült Államok	20	Európa	3
Incoloy 800	uns	X10NiCrAlTi32-20	A minőség saját neve din-en
Incoloy 800H	uns	X10NiCrAlTi32-21	A minőség saját neve din-en
Incoloy 800HT	uns	X8NiCrAlTi32-21	A minőség saját neve din-en
N08332	A minőség saját neve uns	Egyesült Királyság	3
N08800	A minőség saját neve uns	3076 NA 15 H	bs
N08810	A minőség saját neve uns	NA 15	bs
N08811	uns	NA15(H)	bs
800	aisi-sae	Nemzetközi	3
B 163	aisi-sae	FeNi32Cr21AlTi	iso
N08332	aisi-sae	NW8800	iso
N08800	aisi-sae	X8NiCrAlTi32-21	iso
N08810	aisi-sae	Japán	3
N08811	aisi-sae	NCF 800	jis
A 240	astm	NCF 800 TB	jis
B 366	astm	NCF 800 TP	jis
B 407	astm	Egyesült Államok / Légi- és űripár	2
B 408	astm	5766	ams
B 409	astm	5871	ams
B 515	astm	Oroszország / FÁK	2
B564	astm	Ch20N32T	gost
Franciaország	4	EP670 /ChN32T	gost
Z10NC32-21	afnor	Csehország	1
Z5 NC 35-20	afnor	17358	csn
Z8NC32.21	afnor	Szlovákia	1
Z8NC33-21	afnor	17 358	stn
Spanyolország	4		
33-21	une		
F.3314	une		
F.3545	une		
F.3545-X9NiCr	une		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 33-21
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4876	2026. szept. 8.