

ANYAGSZÁM 1.3343 · 1.3. OSZTÁLY

F.5603

Anyagszám 1.3343

szerepel S 6-5-2 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 46 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 8.12 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 46 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.7 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	8.12	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

46 megnevezés · 4 azonosként igazolva

Egyesült Államok6		Nemzetközi2	
T11302	A minőség saját neve	uns	HS6-5-2iso
611	A minőség saját neve	aisi-sae	HS6-5-2Ciso
D3		aisi-sae	
M 2		aisi-sae	
T11302		aisi-sae	
M2		aisi-sae	
Franciaország6		Oroszország / FÁK2	
HS6-5-2	afnor	R6M5	gost
HS6-5-2HC	afnor	P6M5	gost
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor		
Z85WDCV	afnor		
Z85WDCV06-05-04-02	afnor		
Spanyolország4		Svédország2	
6-5-2	une	2715	ss
EM2	une	2722	ss
F.5603	une		
HS6-5-2	une		
Olaszország4		Bulgária2	
15NiCrMo13	uni	HS6-5-2C	bds
HS6-5-2	uni	R6M5	bds
HS6-5-2-2	uni		
X82WMoV6-5	uni		
Európa3		Ausztria2	
1.3343	din-en	BOHLERS600	onorm
HS6-5-2C	din-en	S600	onorm
S 6-5-2	din-en		
Egyesült Királyság3		Kína1	
3343	bs	W6Mo5Cr4V2	gb
4959BA2	bs		
BM2	bs		
Japán3		Csehország1	
SKH51	jis	19830	csn
SKH9	jis		
SUH3	jis		
		Szerbia1	
		Č.7680	srps
		Lengyelország1	
		SW7M	pn
		Magyarország1	
		R6	msz
		Románia1	
		Rp5	stas
		Dél-Korea1	
		SKH51	A minőség saját neveks

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: F.5603
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.3343	2026. aug. 28.