

ANYAGSZÁM 1.2767 · 1.2. OSZTÁLY

45NiCrMo16KU

Anyagszám 1.2767

szerepel 45NiCrMo16 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 17 szabványos megnevezés 10 régióból.

SÚRÚSÉG 7.84 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 17 10 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 9 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 93.2 %
- Ni — 4.1 %
- Cr — 1.4 %
- C — 0.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.9 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Mechanikai tulajdonságok		1 érték 1 állapotban
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		285

Fizikai tulajdonságok			1 érték
JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Sűrűség	7.84	g/cm³	

Megnevezések az egyes szabványokban			17 megnevezés · 2 azonosként igazolva		
Franciaország		5	Egyesült Királyság		1
40NCD16	afnor		6F7		bs
40NCDV16	afnor		Nemzetközi		1
40NiCrMo16	afnor		45NiCrMo16		iso
40NiCrMoV16	afnor		Japán		1
45NCD16	afnor		SKT6		jis
Európa		2	Olaszország		1
45NiCrMo16	A minőség saját neve	din-en	45NiCrMo16KU		uni
X45NiCrMo4	A minőség saját neve	din-en	Csehország		1
Egyesült Államok		2	19655		csn
6F3	aisi-sae		Szlovákia		1
6F7	aisi-sae		19 655		stn
Lengyelország		2			
NPW	pn				
stal niklowa	pn				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 45NiCrMo16KU

Ajánlatkérés indítása

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.2767	2026. szept. 8.