

ANYAGSZÁM 1.0481 · 1.0. OSZTÁLY

Fe510-2KG

Anyagszám 1.0481

szerepel 17Mn4 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 83 szabványos megnevezés 16 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 83 16 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 16 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.1 %
- Mn — 1.2 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 810 °C	BECSÜLT AE1 714 °C	BECSÜLT ACM 436 °C	BECSÜLT BS 555 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Mechanikai tulajdonságok

13 érték 2 állapotban

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	295	–
16 – 40	290	–
40 – 60	285	–
60 – 100	260	–
≤ 100	–	460–580
100 – 150	235	440–570
150 – 250	220	430–570

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	430–520	255–275	20	590

Fizikai tulajdonságok

2 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Hegeszthetőség	without limitations.	

Hőkezelés

1 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
Normalizálás	A hőmérséklet nincs megadva	—

Megnevezések az egyes szabványokban

83 megnevezés · 9 azonosként igazolva

Egyesült Államok	25	Oroszország / FÁK	8	
K02203	A minőség saját neve	uns	14G2	gost
K02704	A minőség saját neve	uns	14G2AF	gost
K03101	A minőség saját neve	uns	14G2AFD	gost
K03102	A minőség saját neve	uns	14KH2GMR	gost
K03501	A minőség saját neve	uns	14KH2GMRL	gost
1022	aisi-sae	14Г2	gost	
A414(F)	aisi-sae	18K	gost	
A414(G)	aisi-sae	ct.14Г2	gost	
A515(70)	aisi-sae			
A516(70)	aisi-sae	Egyesült Királyság	7	
A516Gr.65	aisi-sae	224-430	bs	
Gr.B	aisi-sae	224-460B	bs	
Gr.C	aisi-sae	224Gr.460	bs	
K02203	aisi-sae	224Gr.490	bs	
K02403	aisi-sae	430LT	bs	
K02700	aisi-sae	440	bs	
K02704	aisi-sae	P295GH	bs	
K03101	aisi-sae			
K03102	aisi-sae	Európa	5	
K03103	aisi-sae	1.0436	din-en	
X46	aisi-sae	17Mn4	A minőség saját neve	din-en
A414 Gr F	astm	ASt45	din-en	
A515 Grade 70	A minőség saját neve	P295GH	A minőség saját neve	din-en
A516 Grade70	A minőség saját neve	X46	din-en	
A516(70)	astm			
Olaszország	9	Franciaország	5	
Fe460-1KG	uni	A 48CP	afnor	
Fe460-1KW	uni	A48AP	afnor	
Fe510-1KG	uni	A48FP	afnor	
Fe510-1KT	uni	AP	afnor	
Fe510-1KW	uni	P295GH	afnor	
Fe510-2KG	uni			
Fe510-2KT	uni	Spanyolország	3	
Fe510-2KW	uni	A 47 RC1	une	
P295GH	uni	A47RCI	une	
		RAII	une	
Japán	8	Csehország	3	
SB46	jis	11478	csn	
SB49	jis	11481	csn	
SG365	jis	13030	csn	
SGV410	jis			
SGV450	jis	Nemzetközi	2	
SGV480	jis	P11	iso	
SPV315	jis	P290	iso	
SPV32	jis			

Svédország	2	Magyarország	1
2102	ss	P295GH	msz
2103	ss		
Bulgária	2	Románia	1
16GS	bds	K460	stas
P295GH	bds	Ausztria	1
Szlovákia	1	17Mn4KW	onorm
13 030	stn		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: Fe510-2KG
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.0481	2026. aug. 29.