

ANYAGSZÁM EN-JM1140

P45-06

Anyagszám EN-JM1140

szerepel EN-GJMB-450-6 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 13 szabványos megnevezés 11 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 13 11 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 1 nyilvántartva
--	---	---

Kémiai összetétel

Tömegarány %-ban

Ehhez az anyagszámhoz nincs forrással igazolt kémiai összetételünk.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

3 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	–
GOST 1215-79	–	–	150–207

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

13 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Európa	2	Japán	1
EN-GJMB-450-6	A minőség saját neve din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	A minőség saját neve din-en		
Oroszország / FÁK	2	Olaszország	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost		
Egyesült Államok	1	Svédország	1
45006	aisi-sae	0854-00	ss
Egyesült Királyság	1	Csehország	1
P45-06	bs	422545	csn
Franciaország	1	Lengyelország	1
MN450-6	afnor	Zcp45006	pn
		Ausztria	1
		GTS-450	onorm

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: P45-06

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	EN-JM1140	2026. szept. 8.