

ANYAGSZÁM 1.5639 · 1.5. OSZTÁLY

K32026

Anyagszám 1.5639

szerepel 16Ni14 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 21 szabványos megnevezés 9 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 21 9 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 7 nyilvántartva
--	--	---

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.6 %
- Ni — 3.5 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.2 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.2 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Cr, Mo.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Megnevezések az egyes szabványokban

21 megnevezés · 7 azonosként igazolva

Egyesült Államok		7	Spanyolország		2	
K31718	A minőség saját neve	uns	A-152		une	
K31918	A minőség saját neve	uns	F-152		une	
K32018	A minőség saját neve	uns	Kína			2
K32025	A minőség saját neve	uns	07Ni5DR		gb	
K32026	A minőség saját neve	uns	08Ni3DR		gb	
K41583		uns	Európa			1
A2317	A minőség saját neve	aisi-sae	16Ni14	A minőség saját neve	din-en	
Japán		4	Franciaország			1
G3127 gr. SL3N255		jis	Z10N05		afnor	
G3127 gr. SL3N440		jis	Nemzetközi			1
G3127 gr. SL5N590		jis	X9Ni5		iso	
G3464 gr. STBL450		jis	Magyarország			1
Egyesült Királyság		2	AH80		msz	
BS1501 Gr 503		bs				
BS3603 gr. 503LT		bs				

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: K32026

Ajánlatkérés indítása

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.5639	2026. aug. 28.