

ANYAGSZÁM 2.4650 · 2.4. OSZTÁLY

# N07263

## Anyagszám 2.4650

szerepel NiCo20Cr20MoTi néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 11 szabványos megnevezés 6 régióból.

|                                          |                                              |                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>11</b> 6 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>15</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 50.3 %
- Cr — 20 %
- Co — 20 %
- Mo — 5.9 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.9 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni.

Fizikai tulajdonságok

1 érték

| JELLEMZŐ | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG      |
|----------|-------|-------------------|
| Sűrűség  | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

Megnevezések az egyes szabványokban

11 megnevezés · 2 azonosként igazolva

|                                    |     |                    |        |
|------------------------------------|-----|--------------------|--------|
| Egyesült Királyság                 | 3   | Nemzetközi         | 2      |
| HR10                               | bs  | NiCr20Cr20Mo5Ti2Al | iso    |
| HR206                              | bs  | NW7263             | iso    |
| HR404                              | bs  |                    |        |
| Egyesült Államok / Légi- és űripar | 3   | Európa             | 1      |
| 5872                               | ams | NiCo20Cr20MoTi     | din-en |
| 5886                               | ams |                    |        |
| 5966                               | ams |                    |        |
|                                    |     | Egyesült Államok   | 1      |
|                                    |     | N07263             | uns    |
|                                    |     | Franciaország      | 1      |
|                                    |     | NCK 20 D           | afnor  |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: N07263

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE

Az anyag oldalára

ANYAGKERESÉS

Keresés az összes anyag között

ANYAGSZÁM

2.4650

KIADVA

2026. aug. 29.