

ANYAGSZÁM 1.4501 · 1.4. OSZTÁLY

S32760

Anyagszám 1.4501

szerepel X2CrNiMoCuWN25-7-4 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 36 szabványos megnevezés 7 régióból.

SÚRÚSÉG 7.9 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 36 7 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 12 nyilvántartva
---	--	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 60.7 %
- Cr — 25 %
- Ni — 7 %
- Mo — 3.5 %
- Nyomelemek és szennyezők · 3.8 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.



A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben való nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

Ennek a minőségnek az összetétele kívül esik a közölt modell validált tartományán (egy gyengén ötvözött összetételi ablakon), ezért itt nem becsülünk átalakulási hőmérsékletet.

Mechanikai tulajdonságok

2 érték 2 állapotban

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	290
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	310

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.9	g/cm³

Megnevezések az egyes szabványokban

36 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok	26	S32760	astm
S32750	A minőség saját neveuns	S39275	astm
S32760	A minőség saját neveuns	S39276	astm
S32750	aisi-sae	Oroszország / FÁK	4
S32760	aisi-sae		
2507	astm		
25Cr-7Ni-Mo-N	astm		
A 781 Grade 6A	astm	02Ch25N7M3	gost
A182	astm	02Ch25N7M4	gost
A182 F55	astm	02X25H7M3	gost
A240	astm	02X25H7M4	gost
A276	astm	Franciaország	2
A276 F55	astm		
A314	astm	Z3CND25.06Az	afnor
A473	astm	Z3CNDU25-06AZ	afnor
A479	astm	Európa	1
A479 F55	astm		
A790	astm	X2CrNiMoCuWN25-7-4	A minőség saját nevedin-en
A815	astm	Nemzetközi	1
CD3MWCuN	astm		
F53	astm	CrNiMo25-7-4	iso
F55	astm	Olaszország	1
J93380	astm		
S32750	astm	329S	uni
		Csehország	1
		42 2942	csn

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: S32760
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE	ANYAGKERESÉS	ANYAGSZÁM	KIADVA
Az anyag oldalára	Keresés az összes anyag között	1.4501	2026. aug. 25.